

Tisztítási és karbantartási útmutató a betonanyagú térkövekhez, lapokhoz

Minden termékünk magas kopásállósággal, fagyállósággal rendelkezik, színes termékeink gyártásához magas UV-állóságú festékeket használunk.

Ezen tulajdonságok megőrzése érdekében javasoljuk az elkészült burkolatok tisztítását, karbantartását.

Fontos, hogy a burkolat elkészítésekor a beépítésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartsuk, különösen az aléptmény és fugázó anyag minőségi előírásai, vízben kioldódó anyagmentességét, a megfelelő lejtések és vízvezetések kialakítása, stb.

A használat során különböző környezeti hatások érhetik a felületet (lehullott levelek, étkezési maradékok, eső, víz és légszennyező anyagok rátapadása, stb.) amelyeket időről-időre, a felületről el kell távolítani, le kell tisztítani.

A Semmelrock Premium Protect és Semmelrock Protect felületvédelemmel ellátott termékeinket a kialakított

felületi bevonat miatt könnyebb tisztántartani.

A burkolat első alkalommal, elkészítése után leghamarabb 2-3 hónap elteltével tisztítható.

A tisztítás végezhető mechanikus tisztító berendezésekkel – kefe, seprőgép, nagynyomású mosó – de a fugákból esetlegesen „kimosott” **fugaanyagot feltétlenül pótolni kell.**

A tisztítás elvégezhető vegyszerek alkalmazásával is, de csak olyan anyagok használhatók, amelyek nem lépnek reakcióba a beton alkotóelemeivel. Az anyagok használatánál az alkalmazási útmutatót maradéktalanul be kell tartani.

Javasoljuk, hogy **a Semmelrock Térkő alaptisztítószerét** alkalmazzák.

Erősen szennyezett felületek esetén a tisztítási folyamatot egymás után többször meg lehet ismételni, a tisztítószerek maradványait minden esetben vízzel el kell távolítani.

A beton felületeken alkalmanként világos foltok vagy fátyol jelentkezik, amelyek un. kivirágások. A kivirágás műszakilag elkerülhetetlen, de a termék műszaki jellemzőit és használati értékét nem befolyásolják, ezért ez nem minősül minőségi hibának. Ez csak átmeneti jelenség, az időjárás és a környezeti hatások következtében természetes módon a lerakást követően 1-2 éven belül eltűnik. Eltüntetésére lehetséges kemény kefével, majd bő vízzel való öblítéssel, amelyet általában többször meg kell ismételni.

Különleges esetekben ajánljuk **a Semmelrock Mész és cementfátyol eltávolító szer** alkalmazását.

A burkolatok karbantartása téli időszakban

A beton felületeket az első évben hó-, vagy jégolvasztó sózással nem szabad takarítani, csak ha a betont impregnálással megvédték (Simmelrock Prémium Protect és Semmelrock Protect bevonatos termékek).

Csúszásmentesítésre (jég és hó mentesítésre) alkalmazhatók a szokásos Nátrium-klorid és egyéb klorid tartalmú szerek, kivéve a **Magnézium-klorid** tartalmú szerek, mert ezek **károsíthatják** a beton felületét.

A csúszásmentesítés növelésére az olvasztó szerek homokkal való keverése ajánlott.

Az olvasztó anyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemmagyságban a felületre juttatni, hanem oldatban vagy kisebb szemmagyságra őrölve.

Az olvasztószereket lehetőleg a csapadék hullásának kezdetekor (vagy előtte) kell kiszórni olyan mennyiségben, amely az olvasztáshoz feltétlenül szükséges.

A kásás hó- és jégolvadékot mechanikai eszközökkel – gumi vágóélű hóekékkel, seprőgépekkel - kell eltávolítani, a vízfolyás útját biztosítva.